

Beton nach Eigenschaften

Ingenieurbau Beton nach ZTV-ING (teilweise abweichend DIN EN 206/1045-2)

Expositionsklassen	Konsistenzklassen	Zuschlag	Größtkorn (mm)	Feuchteklasse	Überwachungsklasse	Normale Witterung Normale Wärmeentwicklung Normale Ausschalfrieten			Kühle Witterung Hohe Wärmeentwicklung Kürzere Ausschalfrieten		
						Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m³	Betonnummer	Abrufnummer	Preis in €/m³
ZTV-ING-Beton für Außenbauteile (ohne Taumittelbeanspruchung)											
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	2	WF	6 5333 100	617	150,00	6 5333 200	619	153,00
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	16	2	WF	6 5332 100	618	153,00	6 5332 200	620	156,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F3	32	2	WF	6 6533 100	623	156,00	6 6533 200	625	159,00
XC4, XD1, XF1, XA1	C 30/37	F3	16	2	WF	6 6532 100	624	159,00	6 6532 200	626	162,00
ZTV-ING-Beton für Pfeiler und Widerlager (im Sprühnebel- und Spritzwasserbereich)											
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 30/37	F3	32	2	WA	6 6733 100	652	157,00	6 6733 200	650	160,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 30/37	F3	16	2	WA	6 6732 100	653	160,00	6 6732 200	651	163,00
ZTV-ING-Beton für den Überbau (im Sprühnebel- und Spritzwasserbereich)											
XC4, XD3, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F3	32	2	WA	–	–	–	6 7733 200	654	165,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F3	16	2	WA	–	–	–	6 7732 200	655	168,00
ZTV-ING-Beton für Kappen (mit Taumittelbeanspruchung)											
XC4, XD3, XF4 (LP)	C 25/30	F3	32	2	WA	6 5933 100	658	164,00	–	–	–
XC4, XD3, XF4 (LP)	C 25/30	F3	16	2	WA	6 5932 100	659	167,00	–	–	–
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 u. DIN SPEC 18140 (Einbau im Trockenen)											
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	32	2	WF	1 5353 040	641	150,00	–	–	–
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	16	2	WF	1 5352 040	642	153,00	–	–	–
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 u. DIN SPEC 18140 (Einbau unter Wasser, Unterwasserbeton)											
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	32	2	WF	1 5353 050	643	154,00	–	–	–
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	16	2	WF	1 5352 050	644	157,00	–	–	–
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F5	8	2	WF	1 5351 050	645	165,00	–	–	–
XC4, XF1, XA1	C 30/37	F5	32	2	WF	1 6353 050	646	157,00	–	–	–
XC4, XF1, XA1	C 30/37	F5	16	2	WF	1 6352 050	647	160,00	–	–	–

Landwirtschaftliches Bauen

Stahlbeton für Stallböden

XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	32	2	WF	1 5343 060	150	148,00	1 5343 260	250	151,00
XC4, XF1, XA1	C 25/30	F4	16	2	WF	1 5342 060	151	151,00	1 5342 260	251	154,00

Stahlbeton für befahrbare Flächen, die Frost und Tausalz ausgesetzt sind, und Gärfuttermilos

XC4, XD3, XF4 (LP), XA3, XM2	C 30/37	F3	32	2	WA	–	–	–	1 6933 210	252	174,00
XC4, XD3, XF4 (LP), XA3, XM2	C 30/37	F3	16	2	WA	–	–	–	1 6932 210	253	177,00

Stahlbeton für Güllebehälter im Freien in chemisch mäßig angreifender Umgebung mit Sulfatangriff bis 1500 mg/l.

XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F3	32	2	WA	–	–	–	1 7733 260	254	162,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	C 35/45	F3	16	2	WA	–	–	–	1 7732 260	255	165,00

Stahlbeton für Bauteile mit Einwirkung von Gärtsäure, z. B.: Futtertische, Entmistungsbahnen

XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	C 35/45	F4	32	2	WA	–	–	–	1 7843 265	256	165,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	C 35/45	F4	16	2	WA	–	–	–	1 7842 265	257	168,00

Stahlbeton für Biogasanlagen

XC4, XF2, XF3, XD3, XA3	C 35/45	F4	32	2	WA	–	–	–	1 7843 255	258	165,00
XC4, XF2, XF3, XD3, XA3	C 35/45	F4	16	2	WA	–	–	–	1 7842 255	259	168,00

- Für die Expositionsklasse XA3 ist eine Oberflächenbeschichtung des Betons erforderlich!
- Für die Expositionsklassen XM2 und XM3 ist eine Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (Hartstoffeinstreuung, Vakuumieren oder Flügelglätten).

- Für Betone der Expositionsklassen XM verwenden wir werkseigene Zuschlagstoffe.

Bitte beachten Sie Mautzuschlag 1,90 € /m³